

HAUTEUR des POUTRES LC en fonction des épaisseurs et de la classe du bois

VALABLE pour :	
épaisseur :	
90 mm	GL24h ou GL28h EPICEA
110 mm	
135 mm	
160 mm	
185 mm	
210 mm	

VALABLE pour :	
épaisseur :	
85 mm	GL24h MELEZE PURGE D'AUBIER
110 mm	
140 mm	
160 mm	
200 mm	

LAMELLES de 45 mm		
nb de lamelles	hauteur brute	hauteur finie
2	90	85
3	135	130
4	180	175
5	225	220
6	270	265
7	315	310
8	360	355
9	405	400
10	450	445
11	495	490
12	540	535
13	585	580
14	630	625
15	675	670
16	720	715
17	765	760
18	810	805
au-delà, plus de rabotage 4 faces		
19	855	855
20	900	900
21	945	945
22	990	990
23	1035	1035
24	1080	1080
25	1125	1125
26	1170	1170
27	1215	1215
28	1260	1260
29	1305	1305
30	1350	1350
31	1395	1395
32	1440	1440
33	1485	1485
34	1530	1530
35	1575	1575
36	1620	1620
37	1665	1665
38	1710	1710
39	1755	1755
RECOLLAGE après RABOTAGE 2 faces		
40	1800	1800
41	1845	1845
42	1890	1890
43	1935	1935
44	1980	1980
45	2025	2025
46	2070	2070
47	2115	2115
48	2160	2160
49	2205	2205
50	2250	2250
51	2295	2295
52	2340	2340
53	2385	2385
54	2430	2430
55	2475	2475
56	2520	2520

etc ...

LAMELLES de 33,3 mm		
nb de lamelles	hauteur brute	hauteur finie
2	67	62
3	100	95
4	133	128
5	167	162
6	200	195
7	233	228
8	267	262
9	300	295
10	333	328
11	367	362
12	400	395
13	433	428
14	467	462
15	500	495
16	533	528
17	567	562
18	600	595
19	633	628
20	667	662
21	700	695
22	733	728
23	767	762
24	800	795
au-delà, plus de rabotage 4 faces		
25	833	833
26	867	867
27	900	900
28	933	933
29	967	967
30	1000	1000
31	1033	1033
32	1067	1067
33	1100	1100
34	1133	1133
35	1167	1167
36	1200	1200
37	1233	1233
38	1267	1267
39	1300	1300
40	1333	1333
41	1367	1367
42	1400	1400
43	1433	1433
44	1467	1467
45	1500	1500
46	1533	1533
47	1567	1567
48	1600	1600
49	1633	1633
50	1667	1667
51	1700	1700
52	1733	1733
RECOLLAGE après RABOTAGE 2 faces		
53	1766	1766
54	1800	1800
55	1833	1833
56	1866	1866

etc ...